



RAVENOL Super Turbo SAE 20W-50

Kategorie: PKW-Motorenöl

Artikelnummer: 1113126

Viskosität: 20W-50

Spezifikationen: ACEA A3/B4, ACEA E2, API CF, API CH-4, API SL

Öltyp: Mineralisch

Empfehlungen: Cummins CES 20071, Deutz DQC II-10, Mack EO-M, MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, MTU Typ 1, VOLVO VDS, VW 501 01, VW 505 00

Einsatzgebiet: PKW



1L | 1113126-001

4L | 1113126-004

5L | 1113126-005

10L | 1113126-010

20L | 1113126-020

20L | 1113126-B20

60L | 1113126-060

60L | 1113126-D60

208L | 1113126-208

208L | 1113126-D28

1000L | 1113126-700

RAVENOL SUPER TURBO SAE 20W-50 ist ein universell einsetzbares Mehrbereichsmotorenöl für PKW-Vergaser- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Hervorragende Eigenschaften durch spezielle solvent raffinierte Grundöle und spezielle Additive. Minimierung von Reibung und Verschleiß, gute Kaltstarteigenschaften. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

Der hohe Additivanteil von **RAVENOL SUPER TURBO SAE 20W-50** garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung.

RAVENOL SUPER TURBO SAE 20W-50 ist ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven.

Anwendungshinweise

RAVENOL SUPER TURBO SAE 20W-50 wird eingesetzt in PKW-Vergaser- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung, wenn die SAE-Klasse 20W-50 gefordert wird.

RAVENOL SUPER TURBO SAE 20W-50 ist mit allen HD-Motorenölen auf Mineralölbasis mischbar.

Eigenschaften

- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Ein gutes Kaltstartverhalten
- Hohe Oxidationsstabilität
- Ein ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Besten Verschleißschutz
- Hohe Sicherheitsreserven
- Verminderung von Emissionen
- Katalysatoreignung

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		braun	VISUELL
TBN	mgKOH/g	11,3	ASTM D2896
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	18,9	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	161,2	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		133	DIN ISO 2909
CCS Viskosität bei -15 °C	mPa*s	6500	ASTM D5293
Dichte bei 20 °C		876,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°Celsius	241	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°Celsius	-30	DIN ISO 3016